



فرسیزال ایر

افزودنی حباب هواساز بتن

مشخصات

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

آنیونی	طبیعت یونی
زرد	رنگ
مایع	حالت فیزیکی
8.5 ± 1	PH
1.01 ± 0.02 at 20°C	(kg/lit) وزن مخصوص
500 Max	(PPM) کلراید

میزان مصرف

- قابل استفاده به میزان ۰/۰۴ تا ۰/۰۸ درصد نسبت به وزن ترکیبات سیمانی میباشد، که بطور معمول هوایی به مقدار ۳ تا ۶ درصد در بتن ایجاد میکند.
- میزان مصرف با توجه به طرح اختلاط و خواص مورد نیاز تعیین میشود.

- پیشنهاد میشود جهت تعیین میزان بهینه مصرف فرسیزال ایر و تاثیر آن بر روی خواص بتن تازه و سخت شده مانند کارایی، حفظ کارایی، گیرش و مقاومت های اولیه و نهایی، آزمایش در محل کارگاه و با مصالح و شرایط موجود انجام گردد.

عوامل موثر بر مقدار مصرف و میزان هوای ایجاد شده

- مقدار مواد مورد نیاز جهت تولید حباب هوای مطلوب بستگی به عوامل مختلفی دارد از جمله :
- شكل و دانه بندی سنتگدانه های مصرفی
 - ناخالصیهای موجود در سنگدانه و میزان سختی آب
 - نرمی سیمان
 - میزان قلیایی های موجود در سیمان

- افزودنی حباب هواساز محلول در آب، بدون کلراید، جهت تولید حباب های هوای میکرونیزه پایدار در مخلوط بتن و ملات طراحی گردیده است.
- دوماً بتن را در برابر سیکل های يخ و ذوب افزایش داده و باعث بهبود کارایی و کاهش آب انداختگی بتن میشود.

موارد استفاده

جهت بتن کلیه سازه هایی که در معرض سیکل های يخ و ذوب قرار دارند پیشنهاد میگردد از جمله :

- بتن عرضه پلها
- دیوار های حائل
- جدائل بتونی
- بتن کف محوطه های رو باز

مزایای استفاده از فرسیزال ایر

- استفاده از فرسیزال ایر در بتن تازه سبب ایجاد حباب های هوای میکرونیزه با اندازه و فواصل مناسب شده، حباب های حاصله مانع از تخریب بتن در اثر سیکل های یخ گشتن و درنتیجه باعث افزایش طول عمر بتن میگردد.
- حباب های میکرونیزه مانند بلبرینگ در بتن عمل کرده و در نتیجه باعث بهبود کارایی، روانی و پمپ پذیری میگردد.
- کاهش آب مصرفی مورد نیاز در مخلوط بتن
- کاهش آب انداختگی و جدادشگی
- افزایش مقاومت بتن در برابر نمک های يخ زدا
- بهبود پرداخت پذیری
- کاهش نفوذ پذیری

مطابقت با استاندارد

- EN 934-2 - Table 5 •
- ISIRI 2930 - Table 6 •



فرسیزال ایر

شده، پیشنهاد میگردد جهت جبران افت مقاومت از افزودنیهای کاهنده آب سازگار استفاده گردد.

سازگاری فرسیزال ایر با ترکیبات سیمانی

مناسب برای استفاده با انواع سیمان و با ترکیبات جایگزین سیمانی از جمله: خاکستر بادی، میکروسیلیس و سرباره

سازگاری فرسیزال ایر با افزودنی های دیگر

با سایر افزودنیها از پیش مخلوط یا مصرف نشود مگر آنکه تولید کننده مجاز بداند. توصیه میشود که در چنین شرایطی با واحد فنی شرکت شیمی ساختمان مشورت شود.

بسته بندی

فرسیزال ایر در گالن های ۲۰ و بشکه های ۲۲۰ کیلو گرمی عرضه میشود.

انبار داری

توصیه میشود که انبارداری در دمای ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد به دور از تابش مستقیم آفتاب باشد در صورت یخ زدگی دمای مواد را بالا آورده تا ذوب و سپس توسط یک میکسر مخلوط شود.

عمرنگهداری

در صورت حفظ و نگهداری در شرایط مناسب پیشنهادی و در بسته بندی اولیه تا ۱۲ ماه قابل استفاده میباشد.

موارد ایمنی

ماده ای کم ضرر میباشد. در شرایط عادی آسیبی به پوست نمیرساند. اما عنوان یک ترکیب شیمیایی و رعایت موارد احتیاطی برای جلوگیری از تماس با پوست و یا چشم از دستکشاهای محافظ و عینک استفاده شود. در صورت تماس مستقیم با پوست یا چشم با آب شسته شود.

خدمات فنی

بخش فنی شرکت شیمی ساختمان در جهت ارائه مشاوره فنی مربوط به بتن و بتن ریزی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه، آماده همکاری و انجام خدمات میباشد.

◎ تاثیر مواد و نسبتها در میزان حباب هوا

ماده	اثرگذاری	راهنمایی
مقدار سیمان	کاهش میزان هوا با افزایش مقدار سیمان	افزایش میزان فرسیزال ایر
نرمی سیمان	کاهش میزان هوا با افزایش نرمی سیمان	افزایش میزان فرسیزال
میزان قلیایی ها	افزایش هوا در اثر افزایش قلیایی ها	افزایش میزان فرسیزال
کاهنده های آب	کاهش میزان هوا با افزایش مصرف رون	کاهنده های پر پایه لیگنو سولفونات فرسیزال ایر افزایش میابد

◎ تاثیر تغییرات محیط و ساخت بر روی میزان حباب هوا

تغییرات	اثرگذاری	راهنمایی
دما	با افزایش حجم بتن، هوا با ظرفیت میکسر از بار اضافی	استفاده از میکسر تقریباً افزایش می باید از بار اضافی
پمپ	کاهش حباب هوا با افزایش دما	افزایش میزان مصرف
لرزش داخلی	کاهش حباب هوا بعلت پرهیز از ویرایشون بمدت ۱ تا٪/۲۱ امکان	پرهیز از طولانی و بافر کلس پمپ تاحد ویرایشون بمدت طولانی و بافر کلس بالا بافر کلس بالا

◎ روش استفاده

- آماده به مصرف بوده و با هر نسبتی با آب مخلوط میشود.
- هم زمان با آب اختلاط میتوان به میکسر اضافه کرد.
- بطور مستقیم به سیمان و ترکیبات خشک افزوده نشود.
- در پایان عمل اختلاط میتوان به میکسر چینگ و یا به داخل تراک میکسر افزود، در اینحالت به ازاء هر متر مکعب یک دقیقه اختلاط با دور تند انجام شود.

◎ توصیه اجرایی

بدلیل کاهش مقاومت فشاری بتن در اثر حباب هواهای ایجاد



242 Bldg., Mirdamad Blvd., After Naft St., Tehran, Iran

Tel: +98 21 (22263100 , 22263099 , 22259736) Fax:+98 21 22260586

تهران-میرداماد-پلاک ۲۴۲
۰۲۱-۳۷۷۴۲۷