



FARCO TEK E Coat 75

فرکو تک

رنگ استخری جهت پوشش سطوح داخلی استخر و سطوح بتنی



مشخصات

خصوصیات کار بردی

روش کاربری	قلم مو ، غلطک ، پیستولت
انعطاف پذیری	قابل قبول
درصد تینر مورد نیاز	۱۵٪
زمان رنگ آمیزی مجدد	پس از ۲۴ ساعت
زمان آب انداختی استخر	پس از ۴۸ ساعت

فرکو تک 75 ساخته شده از رزین های اصلاح شده اکریلیک ترموپلاست قابل استفاده بر روی سطوح بتنی داخل استخر، جداول بتنی، پل های بتنی، ورق آزیست سیمان سقف های شیب دار ، مبلمان های شهری، ملزومات فلزی در پارک ها

موارد استفاده

- سطوح داخلی استخر های شنا
- آب نما های بتنی و سنگی
- بر روی سطوح اردواز سقف شیب دار
- صندلی و مبلمان شهری در پارکها

آماده سازی سطوح

- دیواره های استخر با برس سیمی از آلودگی ها زدوده گردد.
- ذرات سست و ناپایدار از روی سطوح تا رسیدن به سطح سخت برداشته شود.
- در زمان تعمیرات و رنگ آمیزی سطوح دور از تابش آفتاب قرار گیرد.
- در زمان عملیات رنگ آمیزی برای جلوگیری از آب باران به داخل استخر با نایلن روی استخر و محل اجرا پوشانده شود.
- برای تعمیر مواضع تخریب شده از ملات های تعمیراتی ماسه و سیمان و الیاف و ماده SA12 مطابق با بروشور SA12 استفاده گردد.
- برای ترک گیری های سطحی از ماده SA12 و پودر کاسماتیک استفاده گردد.
- در صورت بهره برداری سریع میتوان از بتونه های اپوکسی EP1,2 استفاده گردد.
- سطوح آماده در زمان اجرای رنگ کاملاً خشک باشد.
- بفاصله حداقل ۱۰ روز از تعمیرات سطوح با ملات های سیمانی رنگ آمیزی انجام گیرد.
- در استخر های بتنی بفاصله ۲۸ روز از عملیات بتن ریزی و ۱۰ روز از عملیات اندودکاری رنگ آمیزی انجام گیرد.

مزایای استفاده از فرکو تک 75

- اجرای آسان
- مقاومت و ماندگاری مطلوب
- تنوع رنگ
- مقاومت دائمی در مقابل آب
- مقاومت سایشی بالا
- شفافیت دائمی

خصوصیات فیزیکی

رنگ (shade)	آبی	سفید
٪PVC	53	53
درصدجامد وزنی	68	70
جرم حجمی kg/lit	1.5	1.5
قدرت پوشش m ² /lit	12-13	8-9
ویسکوزیته به واحد کربس	130	130



SHIMI SAKHTEMAN

WWW.SHIMISAKHTEMAN.NET

موارد ایمنی

فرکوتک ۷۵ از حرارت و شعله مستقیم دور نگه داشته شود. از تماس با صورت و چشمان پرهیز و در صورت تماس پوست با آب و صابون شسته شود. در زمان اختلاط، اجرا و خشک شدن با استفاده از تهویه مناسب از افزایش غلظت بخارهای تولیدی جلوگیری شود.

عمرنگهداری

در صورت حفظ و نگهداری در شرایط مناسب تا ۶ ماه قابل انبارداری میباشد.

خدمات فنی

بخش فنی شرکت شیمی ساختمان در جهت ارائه مشاوره فنی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه، آماده همکاری و انجام خدمات میباشد.

طریقه ساخت

- رنگ کاملاً در ظرف اولیه مخلوط شود.
- سپس با تینر مخصوص استخری رقیق گردد.
- تینر مورد نیاز ۱۵ درصد رنگ میباشد.
- در صورت طولانی شدن رنگ آمیزی در صورت نیاز به رقیق شدن مجدداً از تینر استفاده شود.
- بفاصله ۴۸ ساعت از رنگ آمیزی استخر آگیری شود.

طریقه اجرا

- بوسیله غلطک و قلم مو و اسپری قابل اجرا میباشد.
- بفاصله ۲۴ ساعت لایه دوم اجرا شود.

میزان مصرف

برای هر متر مربع سطح در دو لایه ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم رنگ مصرف میگردد.

بسته بندی

در ظروف ۵ و ۱۰ کیلوگرمی بسته بندی گردیده است.