



333

فرتکس

پرایمر و واسطه چسبنده بین ملات و بتن جدید به قدیم، بتن
جدید به فلز در شرایط خشک و مرطوب



● مطابق با استاندارد :

ASTM C 881: Type I, II, IV, V
Grade 2 Class E, F.O

فرتک 333 ماده ای است دو جزئی بر پایه اپوکسی سالونت فری اصلاح شده بعنوان واسطه قوی بتن جدید به قدیم و ملزمات فلز برای محیط های خشک و مرطوب طراحی گردیده است.

مشخصات فنی

اماکن دو جزئی		شكل ظاهري
A= 2 kg	B= 1 kg	بسته بندی
0.25+0.02		A+B
130< kg/cm ²	در 14 روز	ASTM C 882
> 650 kg/cm ²	در 14 روز	ASTM D 695
> 350 kg/cm ²	در 14 روز	ASTM D 638
> 35 kg/cm ²	در 14 روز	ASTM D 5441
< 0.05	در 14 روز	ASTM D 570
		قدرت پیوند
		مقاومت فشاری
		مقاومت کششی
		جذب آب

● موارد استفاده

- پرایمر قوی بعنوان واسطه بین ملات و بتن جدید به ملزمات فلزی بر روی سطوح بتن قدیمی فونداسیون کف کارخانجات - تعمیر قطعات بتنه در داخل منابع آب و فاضلاب و اسکله های بتنه و طرحهای مقاوم سازی
- عنوان یک دوغاب مقاوم تزریق بین دو قطعه بتن و فلز در شرایط خشک و مرطوب.

● آماده سازی

- سطح از مواد و بتن اضافی زدوده شود.
- سستی ها و پوکی های بتن از روی سطح برداشته شود.
- چربی و روغن و گریس با وسایل مکانیکی تانفشه جذب از روی سطح برداشته شود.
- وسایل بتن ریزی و قالب برای بتن جدید آماده گردیده تا پس از پرایمر بلا فاصله قالب بندی و بتن ریزی اجرا شود.
- گردوغبار از روی سطح برداشته شود.

- قابلیت اجرا در فضاهای مرطوب و فاقد هوا
- واسطه ای قوی که هم زمان در سطوح خشک و مرطوب و زیر آب عمل مینماید.
- چسبنده‌گی فوق العاده به سطح قدیم و جدید بعنوان یک واسطه تخصصی در تعمیر سطوح بتنه در شرایط مرطوب
- مقاوم در مقابل آب شور دریا
- مقاوم در مقابل مواد نفتی
- مقاوم در مقابل مواد شیمیایی
- اجرای آسان بوسیله قلم مو یا غلطک



333

فرتکس

روش استفاده

- در دو ظرف A,B بسته بندی گردیده است.

B با توجه به نسبت های داده شده بصورت دستی یا میکسر با دور کم مخلوط گردد.

A میزان پرایمر ساخته شده برای مصرف تانیم ساعت در نظر گرفته شود.

در هوای گرم با توجه به دما میزان مورد نیاز مخلوط گردد.

پرایمر آماده شده با قلم مو روی سطح اجرا شود.

نظر به اینکه واسطه ای است قوی بین فلفل و بتن استفاده این پرایمر روی سطح آرماتورها عامل چسبندگی بتن به این ملزمات میگردد.

بتن و یا ملات قبل از خشک شدن پرایمر اجرا شود.

در صورتیکه پرایمر خشک شد مجدداً پرایمر تکرار شود.

گرما عامل تندگیری پرایمر میگردد. بنابراین دو قسمت A,B در محل مناسب و سایه انبار داری شود.

محل اجرا در زمان اجرای پرایمر و بتن ریزی در مقابل تابش مستقیم آفتاب در هوای گرم قرار نگیرد.

شرایط و دمای داخلی بتن و ملات مطابق با استانداردهای بین المللی باشد.

میزان مصرف

بسته بندی

A= 2000 gr	B= 1000 gr
------------	------------

انبار داری

توصیه میشود انبار داری در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد به دور از تابش مستقیم آفتاب باشد.

عمرنگهداری

عمر نگهداری از تاریخ تولید تا ۶ ماه میباشد.

خدمات فنی

بخش فنی شرکت شیمی ساختمان در جهت ارائه مشاوره فنی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه، آماده همکاری و انجام خدمات میباشد.



242 Bldg., Mirdamad Blvd., After Naft St., Tehran, Iran
Tel: +98 21 (22263100 , 22263099 , 22259736) Fax:+98 21 22260586



تهران-میرداماد-پلاک ۲۴۲
۰۲۱-۳۷۷۴۲۷