



FAR SEAL 2007

فرسیل

## آب بندکننده و ضد روغن کننده سطوح بصورت جذبی

### مشخصات

- مقاومت جذب و نفوذ بالا به کلیه سطوح
- مقاومت بالا در برابر عوامل تخریب کننده مانند : UV و ترکیبات یخ زدا

برایه مواد سیلیکونی بصورت مایع FARSEAL 2007 محلول در آب با خواص جذب به مصالح ساختمانی بصورت عمقی بدون تشکیل فیلم و تغییر رنگ جهت آب بند و ضد روغن کننده سطوح تولید گردیده است.

### خصوصیات کلی

شیری رنگ	رنگ
مایع	حالت فیزیکی
ترکیبات سیلیکونی	پایه شیمیابی
1 ± 0.02	وزن مخصوص (kg/lit)

### طریقه استفاده

### آماده سازی

- سطح پیش از اجرا خشک و در صورت بارندگی به مدت حداقل ۴۸ ساعت و چنانچه از واترجمت جهت پاکسازی سطوح استفاده شده است به مدت ۳ روز در شرایط محیطی خشک رها شود.
- هرگونه آلودگی، چربی از سطح زدوده، از شوینده های اسیدی و قلیایی استفاده شود.
- ترکها یا پهنهای بیش از ۰/۳ میلیمتر پر شود.
- هرگونه سستی و گرد و خاک زدوده شود.
- هر گونه پوشش قدیمی که مانع از جذب مایع آب بندی FARSEAL 2007 توسط بستر کار شود برداشته شود.
- بهتر است پس از ۲۸ روز از سیمانکاری و بتن ریزی FARSEAL 2007 اجرا شود.

### موارد استفاده

- قابل اجرا روی کلیه سطوح : سنگ طبیعی، موزائیک، بتن و آجر در محیط های داخلی و خارجی برای جلوگیری از آلوده شدن به روغن ها و چربی ها بر روی سطح
- ماده ای است مناسب جهت حفظ سطوح سیمانی و بتُنی و سنگ و آجر بر دیوار معابر عمومی که در معرض نصب پوسترهای نقاشی و رنگ های تبلیغاتی قرار میگیرند.
- قابل استفاده جهت سنگ های مرمر، گرانیت و تراواتن و بتُنی و کاشی های بدون لعاب بر روی سطوح در کف فضاهای داخلی پارکینگ ها و آشپزخانه و تعمیرگاه ها

### مزایای FARSEAL 2007

- عدم عبور آب و رطوبت از سطح اجرا شده در حالیکه بستر کار توانایی تنفس را دارد
- عملکرد سریع تنها پس از چند ساعت از اجرا سازگاری سطوح دارای خواص قلیایی بالا
- عدم تعیین رنگ و شکل ظاهری
- اجرای آسان



فرسیل



### انبار داری

در ظرف دربسته به دور از تابش مستقیم آفتاب دمای  $50^{\circ}C$  تا  $30^{\circ}C$  نگهداری شود.

### نحوه اجرا

- قابل اجرا با قلم مو، رول رو پمپ بدون هوا
- لازم است لایه اول اجرا و لایه دوم در زمانی اجرا شود که لایه نخست رطوبت اولیه خود را از دست داده سپس لایه دوم اجرا شود. در واقع لایه اول و دوم با فاصله زمانی حدود یک ساعت اجرا گردد.

### عمر نگهداری

در صورت حفظ و نگهداری در شرایط مناسب پیشنهادی و در بسته بندی اولیه تا ۱۲ ماه قابل استفاده میباشد.

### خدمات فنی

بخش فنی شرکت شیمی ساختمان در جهت ارائه مشاوره فنی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه، آماده همکاری و انجام خدمات میباشد.

### میزان مصرف

بسته به میزان جذب بستر کار میزان مصرف  $0/3$  تا  $1/5$  لیتر به ازاء هر متر مربع متغیر میباشد.

### بسته بندی

در گالان های ۱ و ۴ و ۲۰ لیتری عرضه میشود.



242 Bldg., Mirdamad Blvd., After Naft St., Tehran, Iran  
Tel: +98 21 (22263100 , 22263099 , 22259736) Fax:+98 21 22260586



تهران-میرداماد-پلاک ۲۴۲  
۰۲۱-۳۷۷۴۲۷