



# FARCO TOP E 300-A

# فرکوتاپ

پودر ملات چسبنده تک جزئی جهت اندودکاری بر روی ورق های سبک  
پلی استارین همراه با مش

## طريقه ساخت

- فرکوتاپ با آب مخلوط و قابل استفاده می باشد.
- میزان آب بین ۲۱ تا ۲۵ درصد وزن پودر فرکولیت است.
- میزان مصرف برای هر مترمربع بین ۲۰۰۰ گرم الی ۶۰۰۰ گرم
- پس از اجرای فرکوتاپ توری اکریلیک روی آن خوابانده و با قلم مو روی آن کشیده تا ملات فرکوتاپ بخارج هدایت شود.
- بفاصله یک روز از اجرا لایه دوم برای صافکاری نهایی بر روی سطح اجرا میگردد.
- نظر به اینکه در فرکوتاپ از سیمان استفاده گردیده است پس از اجرا سطوح مطابق با شرایط نگهداری ملات و سیمان محافظت گردد.

## بسته بندی

فرکوتاپ تک جزئی در پاکت های ۲۰ کیلوگرمی عرضه میگردد.

## عمر نگهداری

در صورت حفظ و نگهداری در شرایط مناسب و خشک تا ۱۲ ماه قابل استفاده می باشد.

## خدمات فنی

بخش فنی شرکت شیمی ساختمان در جهت ارائه مشاوره فنی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه، آماده همکاری و انجام خدمات میباشد.

## مشخصات

فرکوتاپ برای پودرهای معدنی انواع رزین های چسبنده و حالت دهنده جهت اندودکاری بر روی سطح پلی استارین (پلاستیفوم) همراه با مش اکریلیک

## موارد استفاده

- پوشش مقاوم و چسبنده جهت اندودکاری بر روی نمای ساختمان در پروژه های مسکونی - صنایع غذایی و سردهخانه
- قابل استفاده بر روی ورق های پلی استارین، پلی اورتان، بتون و سطوح سیمانی

## مزایای فرکوتاپ

- اختلاط آسان و سریع
- سرعت اجرای بالا
- دارای خواص چسبنده به ملات در زمان اجرا
- چسبنده گی فوق العاده بر روی ورق های پلاستیفوم و پلی اورتان
- فائد حلال های خورنده و اثرگذاری بر روی پلاستیفوم
- مقاوم در مقابل آب جهت نهادهای بارانگیز در سواحل دریا

## خصوصیات فیزیکی

پودری	شكل ظاهری
RT FM	رنگ خاکستری
1.5 kg/lit	دانتیسته
قیلایی	PH



242 Bldg., Mirdamad Blvd., After Naft St., Tehran, Iran  
Tel: +98 21 (22263100 , 22263099 , 22259736) Fax:+98 21 22260586



تهران-میرداماد-پلاک ۲۴۲  
۰۲۱-۳۷۷۴۲۷