



TOP EP 300

ملاط سه جزئی برپایه اپوکسی بعنوان یک ماده تعمیراتی محافظ و مقاوم

فرکوتاپ

مشخصات

● خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

اپوکسی سه جزئی	برپایه
طوسی	رنگ
100%	درصد مواد جامد
1:0.5 : 4.2	نسبت اختلاط وزنی A,B,C
در حدود ۴۵ دقیقه	مدت زمان حفظ کارابی (25°C)
1.8 ± 0.02	وزن مخصوص ملاط آماده (kg/l)
در حدود ۱۲۰ دقیقه	زمان خشک شدن سطح (25°C)
>700kg/cm²	مقاومت فشاری ASTM C 579
>250kg/cm²	مقاومت خمشی ۷ روزه ASTM C 580
۱ روز	ترافیک سبک (25°C)
۷ روز	کیورینگ کامل

● مقاومت شیمیایی

فرکوتاپ EP300 دارای مقاومت شیمیایی بالا در برابر

ترکیبات و محلول های مختلف:

- روغن ها، ترکیبات سوختی، محلول های نمکی و یا شکر و اسید های ضعیف

تذکر: در صورت مشخص بودن ترکیب شیمیایی خاص با خواص تخریبی بالا با واحد فنی شرکت شیمی ساختمان تماس گرفته شود.

دستور العمل ساخت و اجرا

● آماده سازی

- سطح تعمیراتی از کلیه آلودگی ها: چربی، روغن قالب، کیورینگ کمپاند زدوده گردید.
- کلیه سستی ها و اندود های اضافی سیمان بوسیله ابزار های مکانیکی از روی سطح برداشته شود.

فرکوتاپ EP300 ملاط سه جزئی برپایه اپوکسی اصلاح شده سالونت فری با خواص ضد انقباضی و بدون افت (تیکس و تروپیک) با مقاومت شیمیایی و مکانیکی بالا مناسب جهت سطوح افقی و عمودی و سقف تولید گردیده است.

- قابل اجرا تا ضخامت ۵ سانتیمتر در یک مرحله

● موارد استفاده

- ترمیم قطعات بتن پیش ساخته
- ترمیم سطوحی بتونی تخریب شده و آسیب دید.
- ملاط تعمیراتی جهت سطوح بتونی که آرماتور ها نزدیک به سطح باقشر نازک بتون پوشیده شده است، بعنوان یک پوشش محافظ برای جلوگیری از نفوذ مواد شیمیایی خورنده
- کاربری بر روی سطوح سیمانی و یا سنگ که نیاز به مقاومت های مکانیکی، سایشی و شیمیایی بالایی میباشد.
- ترمیم کف های صنعتی، مخازن آب و فاضلاب و بتون های در عرض آب دریا قرار دارند.
- تعمیرهای موضعی بر روی سطوح بتونی و فلزی که نیاز به کاربری سریع میباشد.

● مزایای فرکوتاپ EP300

- مقاومت شیمیایی بالا
- مقاومت های خمشی و کششی بالا
- خواص چسبندگی قوی به سطح سیمانی، سنگ، فلز
- مقاومت های سایشی و فشاری بالا
- چسبندگی بالا بعنوان یک خمیر چسبنده در محل اتصال بتون و ملزمات فلزی
- ترکیبات از پیش توزین شده
- بدون انقباض با خواص تیکسو تروپیک



TOP EP 300

فرکوتاپ



تمیز کاری

فرکوتاپ EP300 تازه از روی ابزار توسط حلال مناسب پاک شده و سخت شده آن توسط روش های مکانیکی قابل پاکسازی میباشد.

میزان مصرف

به ازاء هر متر مربع به ضخامت یک سانتیمتر بمقدار 18kg می باشد.

بسته بندی

فرکوتاپ EP300 در ست های 5.700 عرضه میشود.
 $A = 1\text{kg}$ ، $B = 500\text{gr}$ ، $C = 4.200$

انبار داری

در محیط خشک و خنک و بدور از تابش مستقیم آفتاب نگهدار شود.

عمر نگهداری

در صورت حفظ نگهداری در شرایط مناسب پیشنهادی در بسته بندی اولیه تا ۱۲ ماه قابل استفاده میباشد.

خدمات فنی

بخش فنی شرکت شیمی ساختمان در جهت استفاده صحیح از مواد خود، آماده همکاری و انجام خدمات میباشد.

اجرا پرایمر

- بمنظور بهبود و افزایش کیفیت سطح زیرین استفاده از پرایمر اپوکسی توصیه میشود.
- از قسمت A,B میتوان بعنوان پرایمر استفاده نمود بالاصله بعد از پرایمر فرکوتاپ EP300 اجرا گردد.
- زمان خشک شدن از ۲۰ دقیقه تا ۲ ساعت با توجه به دمای محیط متغیر است در صورت خشک شدن پرایمر پیش از اجرای ملات لازم است مجدداً پرایمر اجرا شود. که بصورت مجزا تهیه شده اند . مدت زمان کارایی در دمای 25°C در حدود ۳۰ دقیقه میباشد.

اختلاط

ترکیبات از پیش توزین شده میباشند. ابتدا جزء B (سخت کننده) را با جزء A (رزین) بخوبی با استفاده از میکسر دریلی با پروانه مارپیچی و یا در مقادیر کم بوسیله دست مخلوط کرده تا مایع همگن و یک دست حاصل شود.
 در مرحله بعد جزء C (پودر) را اضافه و بخوبی مخلوط تا خمیری همگن با رنگی یکپارچه حاصل شود.

اجرا

- خمیر اپوکسی آماده شده قابل اجرا توسط لیسه و کاردک بطور مستقیم بر روی سطوح از پیش آماده شده میباشد.



242 Bldg., Mirdamad Blvd., After Naft St., Tehran, Iran
 Tel: +98 21 (22263100 , 22263099 , 22259736) Fax:+98 21 22260586



تهران-میرداماد-پلاک ۲۴۲
 ۰۲۱-۳۷۷۸۲۷