



**TOP SA12**

## چسب واسطه بتن و ملات ، آب بندکننده سطوح سیمانی و بتونی

**فرکوتاپ**

### مشخصات

#### خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

شیری	رنگ
1.05kg/lit	وزن مخصوص
6.5	PH
>20kg/cm <sup>2</sup>	چسبندگی سطح بتن و ملات اصلاح شده
>30kg/cm <sup>2</sup>	چسبندگی بتن ن به قدیم

#### آماده سازی سطح

- هرگونه آلودگی، چربی، گردو غبار پوسیدگی های سطحی زدوده گردد.
- سطوح در مقابل تابش آفتاب در هوای گرم بوسیله چادر پوشانده شود.
- ترکهای عمیق و سطحی با وسایل مکانیکی باز شود.

#### طریقه ساخت پرایمر

تهیه پرایمر به فرمول: (یک پیمانه SA12 + سه پیمانه آب) محلول حاصله قبل از هر اجرا بر روی سطح بتن با قلم مو اجرا میگردد.

#### طریقه ساخت ملات آستر تعمیراتی و اندود کشی سراسری

- تهیه ملات تعمیراتی به فرمول: (یک پیمانه SA12 + یک یا دو پیمانه آب) مخلوط و محلول بدست آمده بعنوان آب ملات در ملات خشک آماده به فرمول ( ماسه صفر تا ۲/۵ میلیمتر ۱۵ کیلوگرم + سیمان ۵ کیلوگرم + الیاف فرکو فایبر ۱۰ گرم ) به اندازه مورد نیاز اضافه گردد. تهیه ملات با توجه به میزان کار به اندازه صرف تا یک ساعت مخلوط شود.
- این ملات بعنوان اندود آستری به ضخامت حداقل ۱۵ میلیمتر بر روی سطوح بتونی و آجری بصورت سنتی قابل اجرا میباشد.
- برای ضخامت های بیشتر با فاصله زمانی حداقل ۴ ساعت تکرار میگردد.
- ملات فوق بصورت تعمیرات موضعی و اجرای اندود سراسری قابل استفاده میباشد.

- فرکوتاپ SA12 برپایه پلیمر های اصلاح شده مناسب جهت ساخت ملات های چسبنده بر روی سطوح بتن، و بعنوان ماده آب بند و واسطه چسبنده قوی برای تعمیرات سطوح بتونی و سیمانی تولید گردیده است.

#### موارد استفاده SA12

- تهیه ملات و اندود های آب بندی منابع آب و استخر های شنا طرح های فاضلاب، تصفیه خانه ها، سطوح بتونی دیوار و کف کارخانجات مختلف و انبار ها و پارکینگ ها و زیر سازی جهت کف پوش
- عامل چسبنده در پودر بتونه کاسماتیک جهت صافکاری سطوح بتون اکسپوز و زیرسازی رنگ های اپوکسی، اکریلیک، پلی اورتان
- تهیه ملات های چسبنده با ماسه و سیمان و خاک سنگ جهت نصب سرامیک و سنگ
- تقویت چسب سرامیک پودری BK1
- تقویت ملات های بندکشی
- تهیه بتونه سنگ جهت پرکردن تخلخل های سنگ پس از نصب و یا در سنگبری ها
- تهیه ملات چسبنده برای صافکاری سراسری سطح بتی بجای استفاده از توری های فلزی

#### مزایای SA12

- افزایش مقاومت چسبنده ملات به بتون قدیم بدون استفاده از توری های فلزی
- کاهش ترک ناشی از عدم جمع شدگی
- انعطاف پذیری مناسب
- افزایش مقاومت در مقابل سیکل های یخ‌بندان
- مقاوم در برابر نمک های بخ زدا
- مناسب جهت آب بندی منابع آب آشامیدنی و استخر
- افزایش مقاومت کششی و خمشی و مقاومت سایشی
- ملات های ساخته شده با SA12 تا ۳۰ دقیقه قابل مصرف میباشد.

#### مطابقت با استاندارد

قابل ارزیابی با استانداردهای زیر میباشد  
ASTM C 1059 , C 1042 , C 1440

# فرکوتاپ

FARCO TOP SA12

## ● میزان مصرف

- جهت ملات سیمانکاری در هر متر مربع به ضخامت یک سانتیمتر حدود ۸۰۰ گرم SA12 مصرف میگردد.
- برای ملات نرمه کشی هر متر مربع به ضخامت ۳ میلیمتر ۳۰۰ گرم SA12 مصرف میگردد.

## ● تقویت چسب سرامیک پودری

- از محلول ۵۰ درصد SA12 با آب بعنوان عامل تقویت کننده در چسب پودر BK1 استفاده میشود.

## ● بتونه سنگ

- از محلول ۳۰ تا ۵۰ درصد SA12 با آب با پودر سنگ نرم و سیمان سفید، بتونه جهت پرکردن تخلخل های سنگ تراورتن استفاده میگردد، میزان مصرف بستگی به تخلخل سنگ دارد ۱۰۰ گرم تا ۲۰۰ گرم در هر متر مربع

## ● بسته بندی

- در ظروف ۱ و ۳ و ۸ کیلوگرمی عرضه میگردد.

## ● عمر و نگهداری

- در انبار سروپوشیده و خنک بهمدت ۱۲ ماه.

## ● خدمات فنی

- بخش فنی شرکت شیمی ساختمان در جهت ارائه مشاوره فنی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه آماده همکاری و انجام خدمات می باشد.



## ● طریقه ساخت ملات نرمه کشی موضعی و سراسری

- تهیه اندود نرمه کشی به فرمول: (خاک سنگ سیلیسی سه پیمانه + سیمان یک پیمانه) بجای آب از محلول (یک پیمانه SA12 + یک یا دو پیمانه آب) به اندازه مورد نیاز اضافه تا ملات نرمه کشی آماده گردد.
- ملات حاصله به ضخامت حداقل ۳ میلیمتر بر روی سطح آستر بعد از پرایمر با ماله فلزی اجرا و صافکاری میگردد.
- از این ملات میتوان بفاصله ۲۴ ساعت بر روی نقاط ضعیف در منابع آب در دو لایه اجرا نمود.
- در مواضعی که نیاز به مسلح کردن سطح است بلا فاصله پس از اجرا میتوان از تیپ یا مش اکریلیک روی سطح خوابانده و ماله کشی تا ملات از روزنه مش خارج و روی سطح ایجاد یک پوشش از اندود گردد.
- ملات آستر و رویه بالا را میتوان به تنها یی جهت آب بندی استفاده نمود.
- برای بالا بردن ضرب اطمینان میتوان از مش اکریلیک بصورت موضعی یا سراسری استفاده نمود.
- جهت آب بندی منابع آب و فاضلاب بدون استفاده از مش اکریلیک، از پرایمر، آستر، پرایمر و ملات نرمه کشی فوق به ترتیب استفاده میگردد.
- پس از اجرای اندود تا ۵ روز سطح دور از تابش آفتاب مرطوب نگهداشته و پس از ۱۰ روز سطح جهت آب بندی قابل استفاده میباشد.

## ● تعمیر بتون اکسیپوز و آماده سازی سطوح برای رنگ

### آمیزی

- برای مواضعی که دامنه تخریب زیاد و عمیق است از ملات آستر در چند مرحله و نرمه کشی بالا استفاده میگردد.
- بتونه کاسماتیک برای مواضعی که سطح بتونه بتوانه کاری دارد از پودر کاسماتیک سفید و طوسی همراه با محلول ۵۰ درصد SA12 با آب استفاده میگردد.
- بتونه حاصله بوسیله کاردک در چند نوبت روی سطح کشیده تا سطح صاف گردد (مراجعه به بروشور فرکوتاپ ۵۰)
- از بتونه فوق جهت صافکاری روی سطوح سیمانی در نمای ساختمان و سقف و بدن و محوطه استخراج استفاده میگردد.

## ● ملات نصب سنگ

- از محلول ۳۰ درصد SA12 با آب در ماسه و سیمان ملات چسبنده جهت نصب سنگ بر روی کف تهیه میگردد، میزان مصرف در هر متر مربع به ضخامت ۲ میلیمتر یک کیلوگرم

شیمی ساختمان



242 Bldg., Mirdamad Blvd., After Naft St., Tehran, Iran

Tel: +98 21 (22263100 , 22263099 , 22259736) Fax:+98 21 22260586

تهران-میرداماد-پلاک ۲۴۲

۰۲۱-۳۷۷۴۲۷