

مشخصات

فرکو تک 35 پوششی است مناسب بر پایه رزین های امولسیون (محلول در آب) و انواع مواد سخت کننده و پیونده دهنده، پودر های معدنی که بصورت خمیر تک جزئی جهت نماسازی داخلی و خارجی ساختمان تولید گردیده است.

موارد استفاده

- قابل استفاده بر روی سطوح بتنی، سیمانی، آجری، گچی و درای وال و هرگونه سطوح نما
- نماسازی داخل و خارج ساختمانهای مسکونی
- استادیوم های ورزشی، کارخانجات صنایع نظامی و صنعتی
- سالنهای غذاخوری، کارخانجات مواد غذایی
- نمای ساختمانهای مرتفع
- راهرو ها و پله ها

مزایای استفاده از فرکو تک 35

- تولید شده از رزین های امولسیونی بدون بو برای ساختمانها و انبار های مواد غذایی
- فاقد حلال های آتش زا
- چسبندگی فوق العاده به سطح زیر کار
- دارای دانه بندی با بافت متفاوت
- مقاوم در مقابل عوامل جوی در سواحل دریا و محیط های سرد و گرم
- تولید شده در رنگهای متنوع
- دکوراتیو و برای سالنهای امتحانات فاقد انعکاس صدا

مشخصات فنی

نوع رنگ	یک قسمتی محلول در آب
وزن مخصوص kg/lit	1.43±0.02
PH	7-9
رنگ بندی	متنوع

آماده سازی سطوح

- سطوح از هرگونه آلودگی چربی، مواد اضافی، گرد و غبار زدوده گردد.
- در صورت نیاز قبل از اجرا سطوح شسته شود.
- تعمیرات گچ کاری چند روز جلوتر انجام شود.
- تعمیرات موضعی بر روی سطوح بتن نیاز به چسب بتن SA12 و ملات های سیمانی دارد.
- سطوح بتنی که تخلخل دارد با بتونه کاسماتیک و چسب بتن تعمیر سپس رنگ آمیزی شود.

طریقه ساخت

- فرکو تک 35 قبل از اجرا داخل ظرف کاملاً مخلوط شود.
- برای رقیق کردن رنگ میتوان از آب استفاده کرد.
- دمای مناسب داخلی رنگ ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد
- دمای محیط اجرا بین ۸ تا ۴۵ درجه سانتیگراد پیشنهاد میگردد.

طریقه اجرا

- فرکو تک 35 در دو لایه بصورت آستر و رویه بوسیله پمپ رنگ پاش مخصوص قابل اجرا میباشد.
- لایه اول بعنوان آستر با غلظت کم اجرا میگردد.
- لایه دوم بعنوان رویه قابل اجرا میباشد.
- فرکو تک 35 در دانه بندی های مختلف تولید میگردد.
- ضخامت هر دو لایه حدود ۲ میلیمتر است.



فرکوتک

ایمنی

در اثر تماس با پوست شسته شود و هنگام اجرا از عینک محافظ استفاده شود.

خدمات فنی

بخش فنی شرکت شیمی ساختمان در جهت ارائه مشاوره فنی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه، آماده همکاری و انجام خدمات میباشد.

میزان مصرف

میزان مصرف رنگ در دو لایه بین ۹۰۰ الی ۲۰۰۰ گرم در هر متر مربع میباشد.

بسته بندی

فرکوتک 35 در ظروف ۲۰ کیلوگرمی بسته بندی گردیده است.

انبارداری

در ترکیبات فرکوتک 35 از رزین امولسیون استفاده گردیده لذا لازم است در محل سرپوشیده و دور از تابش مستقیم آفتاب و در زمستانها با دمای بالاتر از ۲°C در انبار سرپوشیده برای جلوگیری از یخ زدگی نگهداری شود.



242 Bldg., Mirdamad Blvd., After Naft St., Tehran. Iran
Tel: +98 21 (22263100 , 22263099 , 22259736) Fax: +98 21 22260586

شیمی ساختمان



تهران-میرداماد-پلاک ۲۴۲
۰۲۱-۲۷۲۲۷