



FARCO TEK AL10

فرکوتک

پوشش بی رنگ بعنوان ماده براق کننده و ضدآب

مشخصات

- لак مناسب برای سطوحی که در مجاورت تابش آفتاب قرار می‌گیرند.
- مقاوم کننده سطح در مقابل سایش و ضد گرد و غبار
- سطح حاصله با پوشش AL10 در مقابل شوره مقاوم می‌گردد.

مشخصات فنی

رنگ	شیری پس از عملیات بی رنگ
وزن مخصوص	1 kg/lit
مواد خشک	45%
مقاومت کششی	11 n/mm ²
حداکثر کشش	240%

آماده سازی

- کلیه آلودگی‌ها، روغن، چربی، گرد و غبار و شوره از روی سطح پاکسازی و برداشته شود.
- در مجاورت گرد و غبار اجرا نشود.
- قبل از اجراسطوحی که از پشت نشت آب دارند تعوییر گردد.

نحوه استفاده

- دارای غلظت زیاد است لذا به تنها بی بر روی سطوح قابل اجرا نمیباشد.
- با اضافه کردن آب آن را رقیق و با آزمایش مصرف نمایید.

ماده ای است شیری رنگ برپایه رزین های امولسیونی بعنوان پوشش بی رنگ جهت براق و ضدآب کردن سطوح کف و دیوار، سیمان، آجر، درای وال و سنگ

موارد استفاده

- ضد گرد و غبار کننده سطوح بتن در انبارهای عمومی سرپوشیده مواد خشک با ترافیک سبک مانند : انبار لوازم یدکی انبار مواد غذایی خشک، انبار وسایل الکترونیک و انبار لوازم خانگی
- پوشش انواع نماهای آجری و سنگ و بتن بعنوان یک ماده محافظت کننده ، ضد آب و براق کننده
- عنوان ماده براق کننده و ضد آب کننده چوب و پارکت
- پوششی است مناسب برای دیوارهای پیش ساخته
- براق کننده و ضد آب کننده سنگ تراورتن

مزایای استفاده از فرکوتک AL10

- اجرای آسان
- محلول در آب ، بدون خطرو قابل استفاده در محلهایی که در مجاورت شعله قرار دارند .
- قادر حل ای های مضر نفتی با حداقل بو
- AL10 با توجه به چسبندگی بالا و خواص ارجاعی که دارد در تخلخل ها و محل سست مصالح نفوذ کرده و عامل تثبیت سطح گردیده و اجزا نمی دهد ذرات سست بصورت گرد و غبار در محیط آزاد گردند.
- AL10 دارای PH قلیایی بوده و بهمین لحاظ با قلیایی سست و آزاد سطح بتن ترکیب و پس از خشک شدن ایجاد یک لایه چسبنده بر روی سطح می نماید .



FARCO TEK AL10

فرکوتک

بسته بندی

AL10 در بسته های ۲۰ و ۴۰ کیلو گرمی عرضه میگردد.

انبارداری

در محیط خشک و سر پوشیده در دمای ۵°C تا ۳۵°C نگهداری شود.

عمرنگهداری

در صورت حفظ و نگهداری در شرایط مناسب پیشنهادی و در بسته بندی اولیه تا ۱۲ ماه قابل استفاده میباشد.

ایمنی

- نکات معمول بهداشت صنعتی رعایت شود.
- از تماس با پوست و چشمها جلوگیری و در صورت تماس با آب فراوان شسته شود ، بلعیده نشود.

خدمات فنی

بخش فنی شرکت شیمی ساختمان در جهت ارائه مشاوره فنی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه، آماده همکاری و انجام خدمات میباشد.

پوشش نما

بعنوان سیلر بر روی نمای سنگ و آجر و سیمان به نسبت (یک پیمانه AL10 + یک یا نیم پیمانه آب) مخلوط گردد.

- محلول حاصله با قلم مو یا پمپ رنگ پاش بر روی سطوح نما در دو لایه بفاصله ۸ ساعت قابل اجرا می باشد.
- در محلهایی که کاربری آن بصورتی است که مرتبا سطح در تماس با حلال های نفتی است استفاده نگردد.

پوشش کف

- عنوان واکس بر روی سنگ ، موزائیک یا پارکت سطوح بوسیله تی یا پارچه مرطوب کاملا تمیز شود.
- مقدار حدود ۲ تا ۵ گرم AL10 رقیق شده را روی سطح کف ریخته و سپس با پارچه مرطوب نخی بدون پرز AL10 را روی سطح مالش داده تا ماده روی سطح پخش و با دستمال مرطوب بصورت (متداول پاک کردن شیشه) روی سطح کشیده تا سطح کاملا براق شود.
- پیشنهاد میگردد قبل از اجرای کل سطح ، بصورت نمونه قسمتی از سطح با پوشش AL10 آزمایش شود.

تمیزکاری

- وسایل و محلهای آلوده شده با AL10 قبل از خشک شدن با آب تمیز گردد.
- دستها با آب و صابون شسته شود.



242 Bldg., Mirdamad Blvd., After Naft St., Tehran, Iran
Tel: +98 21 (22263100 , 22263099 , 22259736) Fax:+98 21 22260586



تهران-میرداماد-پلاک ۲۴۲
۰۲۱-۳۷۷۴۲۷