



چسب بتون شيسا SHISA SA6

واسطه ای است چسبنده جهت اصلاح ملاطهای سیمانی جهت تعمیرات و نصب سرامیک و سنگ بر روی سطوح بتونی.

موارد استفاده:

- * لکه گیری و ترک گیری سطوح بتونی و سیمانی و مجسمه سازی، سیمان بری.
- * جهت تقویت و بالا بردن چسبندگی در پودر بتونه کاسماتیک جهت نمای ساختمانهای بتونی و سیمان بری.
- * تهیه ملاطهای اصلاح شده بعنوان اندود سیمانکاری جهت سطوح بتونی.
- * ماده ای است کمکی برای بالا بردن چسبندگی ملاط چسب کاشی جهت نصب سرامیک، کاشی بر روی کاشی و سنگ.

خصوصیات ملاط اصلاح شده با SA12:

- * چسبندگی ملاط بالا رفته بطوریکه ملاط حاصله از روی سطح جدا نمی شود.
- * احتیاج به نصب توری سیمی (مش) و یا تیشه ای کردن یا خمی کردن زیر کار نمی باشد.

طریقه استفاده:

- * SA6 را می توان بصورت حجمی ۱ به ۲ الی ۱ به ۳ با آب مخلوط و بجای آب در تهیه ملاطها از مخلول حاصله استفاده نمود.
- * برای تهیه ملاط چسب کاشی BK1 می توان SA6 را به اندازه ۵ الی ۱۰ درصد وزن چسب کاشی BK1 به آن اضافه و تا رسیدن به غلظت مناسب چسب کاشی آب اضافه شود.
- * ضخامت ملاطهای تهیه شده با SA6 بستگی به نوع دانه بندی دارد. برای ضخامتهای تا ۴ میلیمتر از خاک سنگ و ضخامتهای بالاتر از دانه بندی ماسه استفاده گردد.
- * سیمان به خاک سنگ یا ماسه را به نسبت ۱ به ۳ یا ۱ به ۴ مخلوط نمایید.
- * برای تعمیرات داخل منابع بتونی آب و سطوح محوطه های بتونی از چسب SA12 استفاده گردد.
- * ملاطهای سیمانی در مقابل تابش نور خورشید آب خود را از دست داده که باعث ترک و پوکی سطح می گردد بنابراین لازم است سطوح تا چند روز مرطوب و در سایه نگهداری شود.
- * ملاطهای سیمانی در مقابل هوای سرد زمستان (یخبندان) عمل نمی نماید، بنابراین لازم است عملیات اندودکاری در دمای بالاتر از ۱۰ درجه سانتیگراد اجرا و در شبها برای جلوگیری از یخبندان محافظت شود.

رنگ: شیری
وزن مخصوص:
1/002 Kg/Lit
مواد جامد: ۵۲ درصد
PH: 6.7
بسته بندی: در سطلهای ۱، ۳ و ۹ کیلوگرمی
عمر نگهداری: ۱ سال در انبار
نمر پوشیده در دمای ۵ درجه بالای صفر

