



پودر بندکشی برپایه سیمان جهت کف و دیوار در محیط‌های داخلی و خارجی

فرکوتایل

- ماله بندکشی را برای صاف کردن خمیر بندکشی با زاویه ۴۵ درجه روی بند کشیده شود.
- میزان مصرف با محاسبه حجم (ابعاد بند) و وزن مخصوص خمیر F10 براورد میگردد.

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

سیمانی	ترکیب
مطابق با سفارش	رنگ
پودر	حالت فیزیکی
قلیایی	PH
۱.۵۳ ± ۰.۰۲	وزن مخصوص
۱.۹ ± ۰.۰۲	وزن مخصوص خمیر آماده

بسته بندی

در کیسه های ۵ کیلوگرمی عرضه میشود.

انبار داری و عمر نگهداری

در شرایط حفظ و نگهداری در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد و محیط خشک در بسته بندی اولیه قابل نگهداری تا ۶ ماه میباشد.



مشخصات

- ترکیب آماده برپایه سیمان، فیلرهای معدنی، پیگمنت‌های رنگی، افزودنیهای اصلاح کننده و ترکیبات پلیمری جهت بندکشی کف و دیوار
- آماده به مصرف است، با آب مخلوط و خمیر حاصله با ماله بندکشی قابل اجرا میباشد.
- پس از گیریش در برابر آب مقاوم میگردد.
- چسبندگی فوق العاده به جداره سنگ و کاشی دارد.

موارد استفاده

جهت بندکشی انواع کاشی، موزائیک، سرامیک، سنگ و آجرهای های شیشه ای در: آشپزخانه و حمام و رختشوی خانه های خانگی و صنعتی، استخر های شنا، آبریزگاهها و سالنهای عمومی

مزایای استفاده از F10

- اجرای آسان، بدون افت، چسبندگی بالا
- مقاوم در مقابل آب و مقاوم در مقابل سیکل های یخ‌بندان

طریقه ساخت و اجرا

- پس از نصب کاشی و اطمینان از گیریش اولیه مطابق با دستورالعمل بروشورهای BK1 و BK2 و AK5 و BK2F بندکشی آغاز میگردد.
- زمان بندکشی آلوگی احتمالی از داخل بند زدوده گردد.
- دارای چسبندگی فوق العاده میباشد، بنابراین در بند کشی های دوغابی و روان میباشی پس از دوغاب ریزی به سرعت تمیز گردد.
- در دمای بین ۳۵ تا ۱۰ درجه سانتیگراد مطابق با شرایط ملات های سیمان قابل اجرا است.
- برای دوغاب ریزی روان از پودر بندکشی F14 که روانی بهتری دارد استفاده شود.
- برای بندکشی های بابنداز ۱۵ میلیمتر از خمیر سفت F10 استفاده میگردد.
- غلهای ملات بندکشی در حدی تعیین شود که به دست و ماله بندکشی نچسبد.
- ملات بندکشی برای حداقل یک ساعت مخلوط شود.
- قبل از بندکشی کاشی، بند کاشی با اسفنج مرطوب و تمیز شود و در زمان صاف کردن ملات بندکشی، ماله بندکشی با اسفنج یا پارچه نمدار مرطوب و تمیز شود.