

پرایمر تایل فیکس PRIMER TILE FIX S3

پرایمر واسطه چسبنده سرامیک پرسلان و سنگ اسلب جهت نصب به

روش دوغاب و چسب سرامیک

مشخصات

نحوه استفاده

- به اوزان و نسبت های داده شده بر روی ظروف توجه و چنانچه در اندازه های مختلف از پرایمر استفاده میگردد هر قسمت A,B با ترازو وزن و مصرف شود
- خطا در طرح اختلاط عامل زودگیری و دیرگیری و عدم چسبندگی میگردد
- دو قسمت تایل فیکس کاملاً مخلوط و رنگ پرایمر یکنواخت گردد
- پرایمر آماده شده با قلم مو بر روی سطح بصورت کامل و یا مقطعی و موضعی اجرا شود
- زمان باز به معنی خواص چسبندگی تا زمان دوغاب ریزی حدود ۴۰ دقیقه میباشد چنانچه پرایمر عمل و خشک شد مجدداً تکرار شود

پرایمر تایل فیکس FIX 3S

پرایمر دو جزئی برپایه رزین های سالونت فری رطوبت محور با خواص چسبندگی ملات و دوغاب های سیمانی بر روی سطوح صاف بتنی و سرامیک های پرسلانی و سنگ های اسلب طراحی گردیده است

موارد استفاده FIX 3S

- بعنوان پرایمر نصب سرامیک پرسلان و سنگ بصورت دوغابی
- بعنوان پرایمر نصب سرامیک پرسلان و سنگ اسلب با چسب های پودری پایه سیمانی
- بعنوان پرایمر دو منظوره جهت نصب سرامیک بطریق دوغابی بر روی سطوح بتنی

طریقه استفاده پرایمر در نصب سنگ سرامیک بصورت

دوغاب

- قبلاً هرگونه آلودگی و شوره زدگی از پشت سنگ و سرامیک شسته و زوده شود
- محل و سطح اجرا آماده سازی گردد و آلودگی های احتمالی از روی سطوح بتن برداشته شود

- سنگ و سرامیک مورد نظر و مراحل ساینده و جانمایی قبلاً پیش بینی شود.

خصوصیات

- چسبندگی فوق العاده به پشت سرامیک پرسلان و سنگ به روش دوغابی
- سازگاری با دوغاب و ترکیب در غشاء دوغاب و چسبندگی دوغاب به سرامیک و سنگ
- حذف اسکوپ در سنگ کاری

بسته بندی

پرایمر تایل فیکس FIX 3S در دو ظرف

یا (B= 450 gr A= 1000 gr)

(B= 225 gr A= 500 gr)

بصورت دو جزئی تولید گردیده است



پرایمر تایل فیکس PRIMER TILE FIX S3

- این نوع دوغاب علاوه بر چسبندگی و روانی دارای حداقل انقباض می باشد و پس از خشک شدن از سطح سنگ جدا نمی گردد

- دوغاب به اندازه مصرف ۴۰ دقیقه تهیه گردد در سنگ و اسلب های سرامیکی میتوان در چند ظرف ۳۰ لیتری پی در پی ساخته و استفاده گردد

طریقه استفاده پرایمر برای نصب سرامیک و سنگ با استفاده از چسب سرامیک

- پرایمر پشت سرامیک و سنگ اجرا گردد
- روی پرایمر چسب سرامیک BK2F با مال و شانه اعمال گردد
- سپس چسب سرامیک بر روی دیوار شمشه شده و شاقول اجرا گردد
- اجرای چسب سرامیک BK2F مطابق با بروشور مندرج در سایت می باشد**

میزان مصرف پرایمر تایل فیکس FIX 3S

میزان مصرف پرایمر برای هر متر مربع حدود ۳۰۰ گرم مصرف میگردد

- با توجه به نوع و ابعاد سرامیک نمیتوان دوغاب را به طریق گذشته تهیه نمود برای جلوگیری از انقباض **دوغاب و روانی دوغاب و همگن بودن آن از فوق روان کننده P9N استفاده گردد**

- پس از تهیه دوغاب بالا پرایمر تایل فیکس روی سطوح بتنی و پشت سنگ و سرامیک اجرا بلافاصله دوغاب فوق انجام گیرد

- برای ساخت دوغاب قبلا سیمان و ماسه بصورت خشک بایهمانه مخلوط گردد

- ملات خشک دوغاب با آب مناسب در ظرفی ساخته شود که قابلیت مخلوط کردن با میکسر های دستی را داشته باشد

- برای ساخت دوغاب اول بصورت خمیری تهیه و سپس به میزان مناسب در حد یک درصد وزن سیمان و فوق روان کننده P9N اضافه تا دوغاب همگن و روان حاصل شود

- دوغاب در احجام ۳۰ لیتری تهیه تا قابلیت روانی و همگنی آن حفظ گردد



242 Bldg., Mirdamad Blvd., After Naft St., Tehran. Iran
Tel: +98 21 (22263100 , 22263099 , 22259736) Fax: +98 21 22260586

شیمی ساختمان



تهران - میرداماد - پلاک ۲۴۲
۰۲۱-۲۷۴۲۷